

J.K. Cement Works (Fujairah) FZC

Plot No.7, Block-K, HabHab, Tawian

P.O. Box-5325, Fujairah, UAE

Tel:- +971 7 2440600, Fax +971 7 2440611



جي. كي. سمنت ورکس (الفجيرة) ش م ح

الأرض رقم ٧، المجمع K، هب هب، تايوان

ص.ب ٥٣٢٥، الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +٩٧١ ٧ ٢٤٤٠٦٠٠، فاكس: +٩٧١ ٧ ٢٤٤٠٦١١

WET AND DRY PROPERTIES OF MIXED MORTAR

Product Name: JK CEMENT TILEMAxX TA 11

Water demand : 20 - 22.5 % / Kg

Batch Size : 2 Tons

Date : 23 Feb 2020

S.N.	TYPE OF TEST	Method of Testing	Specification	Batch No : FI/200223/001
1	Flowability (mm)	JKCP-0002	≤ 140 mm	124
2	Wet density (Kg/L)	JKCP-0008	1.70 ± 0.20	1.65
3	Sieve Analysis (% retained)			
	0.600 mm	JKCP-0001	Passing through <0.6 mm	PASSING
	0.425 mm			
	0.300 mm			
	0.150 mm			
	PAN			
	<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED	<input type="checkbox"/> NOT APPROVED	<input type="checkbox"/> OTHERS	

Remarks :

Checked by

ENGINEER-NPD

Approved by

MANAGER-NPD